

1. Descrição

REMOTROX é um produto líquido transparente, de baixa viscosidade e cor avermelhada.

2. Composição

REMOTROX é um desincrustante químico constituído por uma mistura de componentes hidrogénicos aliados a tensoactivos não iónicos e inibidores de corrosão.

3. Campos de Aplicação

REMOTROX é um produto especialmente recomendado na remoção de incrustações devidas a sais de cálcio, ferro, magnésio e silício em piscinas, revestimentos a tijoleira, mosaicos, etc..

4. Modo de Utilização

Desincrustações Exteriores

Diluir **REMOTROX** na proporção de 1:1 a 1:5 com água. Aplicar a solução com escova, pulverização ou imersão. Deixar actuar durante 10 a 15 minutos. Esfregar bem e enxaguar com jacto de água limpa.

Desincrustações Interiores de Equipamento Térmico.

Na limpeza interior de equipamento térmico usar a proporção de 1 parte de **REMOTROX** para 3 partes de água. Após a introdução da solução no equipamento, deixar actuar se possível com circulação, durante 4 a 6 horas, controlando a operação do seguinte modo:

- Em intervalos de 30 minutos verificar a cor da solução desincrustante. A cor vermelha indica que a solução continua reactiva, ao passo que a cor amarela é um indicativo da sua saturação, neste caso adicionar **REMOTROX** de modo a obter de novo a cor avermelhada.

Terminada a operação deve proceder-se a um bom enxaguamento, de preferência com água pressurizada, para remoção completa do produto e dos resíduos soltos da desincrustação.

5. Características

Não é inflamável.

Miscível com a água em todas as proporções.

Não ataca materiais plásticos.

Contém inibidores de corrosão de modo a poder ser utilizado em materiais ferrosos e não ferrosos.

Contém indicadores de pH que permite o controlo eficaz da sua dosagem e acção desincrustante.

Reduzido poder espumante.

6. Precauções

Não deve ser utilizado em mármore polidos.

S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele

S 26 – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata

e abundantemente com água e consultar um especialista
S 37 – Usar luvas adequados
S 45 – Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo)
S 50 – Não misturar com produtos alcalinos e compostos de cloro (hipocloritos e derivados do ácido tricloisocianúrico).

7. Armazenagem

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo, em local fresco e ventilado
S 1/2 – Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças

Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da TRODMAN.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da **TRODMAN L^a**